

MAXT-GUARD®

CAT GENTENG



KEUNGGULAN / ADVANTAGES

- ✓ **DAYA LEKAT YANG BAIK / GOOD ADHESION**
- ✓ **TAHAN CUACA / EXCELLENT COLOR RETENTION**
- ✓ **WARNA TAHAN LAMA / EXCELLENT COLOR RETENTION**
- ✓ **ANTI JAMUR / ANTI FUNGUS**
- ✓ **ANTI REMBES / WATERPROOF**
- ✓ **DAYA TUTUP BAIK / GOOD HIDING POWER**
- ✓ **CEPAT KERING / FAST DRYING**





203 ORANGE



806 FIRE BREAK



309 KARANG PILANG RED



305 ZIRCONIUM RED



302 TERRACOTA



311 TILE RED



314 LEAF BROWN



304 MAROON



813 READY BROWN



611 MOSS GREEN



995 DARK COFFEE



604 MEDIUM GREEN



502 SAPHIRE BLUE



603 LEAF GREEN



501 MAESTRO BLUE



610 DARK GREEN

PENGUNAAN / USAGE

GENTENG BETON
CONCRETE ROOF TILE

ATAP ASBES
ASBESTOS ROOF

GENTENG TANAH LIAT
CLAY ROOF TILE

MAXIGUARD® **MGT 311 Waterbased**

- 1 Persiapan permukaan untuk genteng baru :
Permukaan genteng yang akan di cat harus kering dan bersih dari minyak serta bebas dari kotoran-kotoran lainnya.
- 2 Persiapan permukaan untuk genteng lama :
Periksa permukaan yang akan di cat. Bersihkan semua kotoran yang menempel di cat lama. Kupas cat lama yang sudah mengelupas atau yang daya lekatnya sudah tidak bagus. Amplas ambang permukaan lama untuk membantu daya lekat. Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.
- 3 Aduk MAXIGUARD® MGT 311 WB hingga rata. Encerkan dengan air bersih 10-20 %. Aplikasikan dengan kuas / spray sampai merata dan biarkan kering selama 60 menit.
- 4 Lapiskan sekali lagi MAXIGUARD® MGT 311 WB (encerkan dengan air bersih 10-20 % sesuai kebutuhan aplikasi), dan biarkan kering.
Selang waktu pengecatan
Minimal 60 menit (pada suhu 30°C)

MAXIGUARD® **MGT 312 Solventbased**

- 1 Persiapan permukaan untuk genteng baru:
Permukaan genteng yang dicat harus kering dan bersih dari minyak serta bebas dari kotoran-kotoran lainnya.
- 2 Persiapan permukaan untuk genteng lama:
Periksa permukaan yang akan dicat. Bersihkan semua kotoran yang menempel di cat lama. Kupas cat lama yang sudah mengelupas atau yang daya lekatnya sudah tidak bagus. Amplas ambang permukaan lama untuk membantu daya lekat. Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.
- 3 Aduk MAXIGUARD® MGT 312 SB hingga rata. Encerkan thinner MGS-07 40-50 %. Aplikasikan dengan kuas/spray sampai merata dan biarkan kering selama 15 menit.
- 4 Lapiskan sekali lagi MAXIGUARD® MGT 312 SB (Encerkan dengan thinner MGS-07 30-40 % sesuai kebutuhan aplikasi), dan biarkan kering.
Selang waktu pengecatan
minimal 30 menit (Pada suhu 30°C)



PT. FANOS ASIA

Jl. Industri Selatan I Blok OO No. 4A Kawasan Industri Jababeka 2 Cikarang Bekasi 17530
www.fanoscoatings.com